

SCHEDA TECNICA

| Codice | Descrizione |
|--------|--|
| J800 | PENNA DETECTABILE Antibatterica; Pennino Retrattile; -con clip |
| J800S- | PENNA DETECTABILE Antibatterica; Pennino Retrattile; -senza clip |



J800



J800S

METAL + X-RAY
DETECTABLE + DETECTABLE

| | |
|-------------------------------|---|
| Caratteristiche | <p>Un mix formulato di polipropilene XDETECT® che le rende flessibili, anti-rottura, rilevabili al metal detector e ai raggi X.</p> <p>Inoltre il composto XDETECT® sfrutta le proprietà sterilizzanti degli ioni d'argento, che conferiscono una protezione antimicrobica.</p> <p>Idonee all'uso nei reparti di produzione alimentare e farmaceutica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rilevabili al metal detector e visibili ai raggi x ✓ Utilizzabili per le certificazioni HACCP e BRC ✓ Aiutano a prevenire la contaminazione da corpi estranei |
| Materiale | E' composta da un mix in polipropilene XDETECT2.0® che la rende flessibile, anti-rottura. |
| Tipo pennino | Retrattile |
| Dimensioni | 145 mm |
| Peso | 10 gr |
| Imballo | 25 pz (scatola) |
| Colori corpo | Bianco, blu, rosso, giallo, verde, arancio, nero, viola, rosa.  |
| Colori inchiostro | Blu, nero, rosso, verde |
| Temperatura d'utilizzo | Pensata per l'utilizzo in luoghi a temperatura ambiente (5°C ~ 30°C). |
| Conformità | Approvate FDA e conformi alla normativa EU per il contatto con alimenti. |
| Consigli | Prima di usare il prodotto è consigliabile testarlo sul proprio sistema di metal detector e verificarne la regolazione impostata. |

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ AL CONTATTO CON ALIMENTI

Wirfly S.r.l. sottoscrive la seguente dichiarazione relativa alle penne detectabile destinati a venire a contatto con gli alimenti. Per quanto è a nostra conoscenza, il prodotto è fabbricato secondo i più alti standard ed è conforme alle maggiori regolamentazioni sugli alimenti come sotto documentato.

Codici: J800/J800S

Nome del prodotto: Penna Detectabile Antibatterica.

Con la presente dichiariamo che il materiale XDETECT 2.0 in vari colori è fabbricato in linea con i requisiti pertinenti del 2023/2006 / CE sulle buone pratiche di fabbricazione per materiali e articoli destinati a venire in contatto con alimenti. Le materie prime utilizzate nel processo di fabbricazione del prodotto citato possono essere considerate idonee per applicazioni di contatto alimentare in termini di conformità alle normative europee. Le materie prime utilizzate soddisfano i requisiti pertinenti del regolamento quadro UE 1935/2004 sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Tutti i monomeri, le sostanze di partenza e gli additivi utilizzati per la produzione di questi gradi sono elencati nel Regolamento (UE) n. 10 (2011) della Commissione sui materiali e gli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Le restrizioni applicabili su monomeri, additivi ecc. (SML, QM) sono disponibili su richiesta. Gli articoli finiti devono soddisfare il limite di migrazione globale (OML) di 10 mg / dm (sq) o 60 mg / kg di cibo. I coloranti utilizzati sono conformi alla risoluzione AP (89) 1 del Consiglio europeo sull'uso dei coloranti in materiali plastici che entrano in contatto con il cibo.

TEST DI MIGRAZIONE

I seguenti risultati del test di migrazione per XDETECT sono stati ottenuti sulla base di un laboratorio accreditato UKAS, secondo le condizioni prescritte dalla normativa europea No. 10/2011.

| Metodo | EN-1186-3 Migrazione su 10% v/v Etanolo (Simulante A) | EN-1186-3 Migrazione su 3% w/v Acido Acetico (Simulante B) | EN-1186-3 Migrazione su olio d'oliva (Simulante C) |
|------------------|--|--|--|
| Replicate #1 | 0.5 mg/dm ² | 0.1 mg/dm ² | 2.6 mg/dm ² |
| Replicate #2 | 0.7 mg/dm ² | 0.0 mg/dm ² | 2.9 mg/dm ² |
| Replicate #3 | 0.8 mg/dm ² | 0.2 mg/dm ² | 3.3 mg/dm ² |
| Replicate #4 | - | - | 2.7 mg/dm ² |
| Risultato | 0.7 mg/dm² | 0.1 mg/dm² | 2.9 mg/dm² |
| Limite EU | 10.0 mg/dm² | 10.0 mg/dm² | 10.0 mg/dm² |

Migrazione specifica del Bario:

I campioni di XDETECT 2.0 sono stati esposti al simulante B (3% Acido Acetico) per un'ora a 40°C e il livello di Bario negli estratti è stato determinato usando la spettrometria.

Il risultato più significativo del test è 146 µg/kg, il limite specificato nella normativa europea no. 10/2011 per la migrazione di Bario è di 1.00 mg/kg (1.000 µg/kg). Risultati ottenuti da un'impresa del settore indipendente.

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ AL CONTATTO CON ALIMENTI (FDA)

Il polipropilene utilizzato in XDETECT 2.0 risponde ai criteri FDA (Food and Drug Administration) elencati nel Codice della normativa Federale ultima revisione (1/4-2011) - in 21 CFR 177.1520 (a) (3) (i), (b) e (c) (3.1a). Questo composto plastico risponde ai criteri FDA in 21 CFR 177.1520 sulle applicazioni a contatto con alimenti, elencate nelle condizioni di utilizzo da C a H in 21 CFR 176.170 (c), e può essere usato in contatto con tutti i tipi di alimento elencati in 21 CFR 176.170 (c). Anche gli additivi minerali e i pigmenti usati sono generalmente riconosciuti come sicuri -GRAS- (Generally Recognized As Safe).

Tecnologia Antibatterica

La penna detectabile è prodotta con XDETECT 2.0 con tecnologia antibatterica agli ioni d'argento (SteriTouch). Questa tecnologia offre protezione continua contro le infezioni crociate, riducendo il rischio dello sviluppo di germi patogeni come MRSA (Staphylococcus aureus meticillino-resistente), E. Coli e Salmonella.

La protezione antibatterica sfrutta le naturali proprietà sterilizzanti dell'argento; questa protezione è incorporata nel composto XDETECT 2.0 e non svanisce nel tempo. Queste proprietà antibatteriche sono state testate in laboratorio e provate per essere efficaci contro i batteri dannosi e le muffe quali:

| Batteri | Funghi |
|------------------------|-------------------------------|
| Bacillus Cereus | Aspergillus Niger |
| Bacillus Subtilis | Aureobasidium Pullulans |
| Campylobacter | Candida Albicans |
| Klebsiella Pneumonia | Cladosporium Cladosporioides |
| Pseudomonas Aeruginosa | Fusarium Solani Streptococcus |
| Mutavs | Penicillium Funiculosum |

L'additivo antibatterico usato nel composto XDETECT 2.0 è conforme ai requisiti della normativa 1935/2004/EC, applicabile ai materiali intermedi (polveri plastiche, granuli di plastica o fiocchi di plastica) ed anche con i requisiti della normativa 10/2011/EC (PIM), applicabile ai materiali intermedi (polveri plastiche, granuli di plastica o fiocchi di plastica).

I monomeri e gli additivi usati per produrre l'additivo antibatterico sono elencati nella lista delle sostanze autorizzate della normativa 10/2011/EC. Gli additivi a doppio uso soggetti a restrizioni come definito nella normativa europea 10/2011/EC non sono stati intenzionalmente usati nella produzione o formulazione di questo prodotto.

RILEVABILITÀ DAL METAL DETECTOR

Le penne J800 sono prodotte con XDETECT 2.0, un composto plastico rilevabile dal metal detector e visibile ai raggi-X. All'interno del corpo della penna c'è una cartuccia in acciaio inox. La rilevabilità al metal detector dipende anche da:

- *Livelli di calibrazione
- *Tipo di prodotto (Es. Umido, Secco, Bagnato, Ghiacciato, Liquido)
- *Dimensioni dell'apertura
- *Orientamento

Per questa ragione raccomandiamo che i test sui vostri sistemi di rilevabilità siano effettuati da personale certificato. Le vostre attrezzature potrebbero richiedere una ricalibrazione per rilevare questo prodotto.

VISIBILITA' AI RAGGI-X

Diversamente dalla rilevazione al metal detector, la visibilità ai raggi-X è data dalla densità del materiale. Per questo motivo XDETECT 2.0 contiene un additivo ad alta densità disperso in maniera omogenea.

Sulla base della nostra esperienza, il sistema di rilevazione a raggi-X legge positivamente frammenti di XDETECT fino a 5mm. La rilevazione risulterà ridotta se piccoli frammenti sono dispersi all'interno di prodotti molto densi. La rilevabilità dipende dal tipo di prodotto e densità.

La figura 1 mostra i corpi vuoti di due penne detectabili visualizzati da un comune sistema di ispezione a raggi-X, all'interno di una confezione di pane.

La figura 2 mostra un frammento di XDETECT 2.0 della misura di 5mm all'interno dello stesso prodotto, visualizzato dallo stesso sistema.

Raccomandiamo che i test sui vostri sistemi di rilevabilità siano effettuati da personale certificato. Le vostre attrezzature potrebbero richiedere una ricalibrazione per rilevare questo prodotto.

Figura 1.




Figura 2 .

